

KALKPUTZ INNEN

Material

ResomuR Kalkputz innen ist ein mineralischer, gebrauchsfertiger Deckputz für den Innenbereich. Die Bindemittelbasis ist Kalkhydrat mit einem geringen Anteil eines organischen Bindemittels.

ResomuR Kalkputz innen muss nicht zwingend überstrichen werden und eignet sich auf mineralische wie auch auf nicht saugende organische Untergründe.

Als Untergründe eignen sich die verschiedensten Grundputze, Ausgleichputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, Gips, Gipskarton, Vollgips-, oder Gipsfaserplatten.

Eigenschaften

ResomuR Kalkabrieb ist lösungsmittelfrei und eignet sich hervorragend für den biologischen Hausbau. Durch den maximalen Anteil mineralischer Füll- und Hilfsstoffe ist der Putz sehr atmungsaktiv und dampfdurchlässig,

ResomuR Kalkabrieb eignet sich speziell für Feuchträume, wie Douchen, Bad, Küchen oder Kellerräumen, da die Kondenswasserbildung vermindert wird.

Farbe naturweiss; Auf Wunsch können mit anorganischen Farbpigmenten diverse Pastelltöne erzielt werden.

Strukturen

Typ	Körnung	Struktur	Verbrauch kg/m ²
KI 15	1.5 mm	Kretzli	2.4 - 2.7
KI 20	2.0 mm	Kretzli	2.7 - 3.1
KIV 10	1.0 mm	Vollabrieb	2.1 - 2.5
KIV 15	1.5 mm	Vollabrieb	2.6 - 3.0
KI 04	0.4 mm	Rustikal	1.5 - 2.5

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Als Grundierung wird ResomuR TW konzentriert oder ResomuR TWw gebrauchsfertig verwendet.

Leimrückstände, Nikotin-, Öl-, oder Wasserflecken müssen mit ResomuR-Isoliergrund vorbehandelt werden. Lose, sandende oder mürbe Untergründe müssen entfernt werden oder mit Tiefengrund behandelt werden.

Verarbeitung

ResomuR Kalkabrieb innen ist gebrauchsfertig und soll mit dem Rührwerk nur kurz im Kessel aufgerührt werden. Wenn nötig kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.

Applikation

ResomuR Kalkabrieb innen mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke auf den mit ResomuR Voranstrich TW behandelten Untergrund aufziehen. Je nach gewünschter Struktur kann mit der Plastikreibscheibe abgerieben oder strukturiert werden.

Verarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung oder der Trocknungsphase muss die Umgebungs- oder Untergrundtemperatur mindestens +5°C betragen.

Reinigung

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit warmem Wasser reinigen.

Lieferform

Gebinde à 25 kg

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist im fest verschlossenen Gebinde mindestens 6 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

Entsorgung

Darf nicht in Gewässer und unbehandelt ins Abwasser gelangen. Kann mit Rücksprache der Kehrichtverbrennung oder dem kantonalen Amt für Umweltschutz verbrannt, oder geeigneter Deponie zugeführt werden.

Sicherheitshinweise

ResomuR Kalkputz hat eine hohe Alkalität. Bei direktem Hautkontakt ist das Material sofort abzuwaschen. Bei Augenkontakt, mit viel Wasser ausspülen und Augenarzt aufsuchen. Es wird dringend empfohlen, mit Schutzbrille und Schutzhandschuhen zu arbeiten.

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.